

Ficha Técnica - Velyc Pro

1. Descrição do Produto

Tipo de produto:	<p>Velatura em base solvente, que protege e decora as madeiras em exterior ou interior.</p> <p>Micro porosa, elástica e hidrófuga.</p> <p>Velatura de impregnação que permite que a madeiras efectue as trocas gasosas com o ambiente. Não escama, tendo um processo de envelhecimento por farinação.</p> <p>Pode servir de suporte à Velatura em creme Lycfinish Pro, bem como à maior parte de vernizes e ceras.</p>
Coloração:	<p>Confere às madeiras mais claras uma coloração translúcida, de madeira nobre, realçando os veios naturais da mesma.</p> <p>Apresenta-se com 22 cores todas miscíveis entre si, Nogueira, Paduque, Viochene, Carvalho, Castanho, Pinho Dourado, Cerejeira, Mogno, Teca, Incolor, Verde garrafa e cores de decoração/ design. (Amarelo, vermelho, azul, rosa, preto, branco...).</p> <p>Consultar catálogo de cores.</p> <p>No exterior são recomendados os tons mais escuros e nunca o incolor.</p>

2. Eficácia

Velatura de tratamento eficaz::	<ol style="list-style-type: none">1. Contra os agentes biológicos.<ul style="list-style-type: none">- Bolores de superfície.- Azulamento (manchas escuras).2. Contra intempéries.<ul style="list-style-type: none">- Chuva, neve, sol, resinas e agentes Anti-UV.
Aplicação:	<p>É destinado ao tratamento das madeiras de carpintaria exteriores.</p> <p>* Varandas, portas, janelas e casas de madeira.</p> <p>* Vigamentos, estruturas exteriores, alpendres, vedações...</p>

3. Particularidades do Produto

Características Físicas:	Aspecto - Líquido fluído. Densidade a 20°C - cerca de 0,85. Ponto de inflamabilidade - inferior a 55°C. Viscosidade - a cerca de 15s corte AFNOR 4. Extracto seco - 30%.
Características Químicas:	Solvente orgânico - White Spirit Óxidos de ferro e pigmentos orgânicos Resinas de tipo alquídicas com envelhecimento por farinação.
Secagem:	Ao tacto - 2 horas Para recobrir - 6 horas. O tempo de secagem depende da natureza da madeira e das condições do ambiente (humidade, temperatura). Limpeza do material com diluente sintético.
Acondicionamento:	1 L e 5 Lts.

4. Técnicas de Tratamento

Aplicação:	Madeiras novas - 2 a 3 demãos. Manutenção - 1 a 2 demãos. Utilizada com Lycfinish Pro, 1 demão de Velyc Pro + 2 demãos Lycfinish Pro para uma melhor protecção e acabamento. Para o exterior, aconselhamos o mínimo 2 demãos. As madeiras devem estar limpas, sem poeiras, não oleosas e secas (humidade inferior a 18%). As madeiras oleosas devem ser desengorduradas com um diluente celuloso. Velyc Pro aplica-se com pincel, escova ou pistola.
Consumo:	1 Lt para 10 m ² .

4. Instruções de Segurança

Precauções:

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Segundo o processo de aplicação recomenda-se o uso de óculos, luvas e máscaras.

Em caso de projecção para os olhos ou de ingestão, consultar um médico.

Não deixar ao alcance das crianças e conservar longe dos alimentos.

Evitar o contacto com plantas e animais.

Não reutilizar a embalagem.

Não lançar no esgoto ou ambiente.

Contactos:

www.lyctus.pt

Rua Alfredo Keil, N° 5

Monte Abraão 2745-318 Queluz

Telef. 216 011 368 / 218 041 301 / 218 027 734

